



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ЕВРАЗИЙСКОЕ КАЧЕСТВО»
(СИСТЕМА «ЕВРАЗИЙСКОЕ КАЧЕСТВО»)**

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № РОСС RU. 31898.04яш01 в ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СИСТЕМ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Сертификационный центр «Акцепт»

Свидетельство № RU.ACK.O.124

187330, Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Отрадное, Никольское шоссе, дом 2, корпус 3, пом. 11-Н, офис 1.

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ RU.ACK.124.138.01535**

Срок действия с 25 сентября 2020 г. по 24 сентября 2025 г.

Выдан: ООО «Евро-Керамика Печоры»
181502, Псковская область, Печоры, ул. Заводская, дом 1

**Настоящий сертификат удостоверяет, что Керамический гранит
(серийный выпуск)**

код ОКПД 2: 23.31.10.120
ТНВЭД 6907211000

Соответствует требованиям:

на соответствие ГОСТ 13996-2019 Плитки керамические. Общие технические условия

Предоставляет право на применение Знака соответствия Системы «Евразийское качество»

Основания для выдачи:

- протокол сертификационных испытаний от 17.09.2020 г. № 19, проведенных ИЦ «Акцепт» (Свидетельство № RU.ACK.Л.046);
- решение о выдаче сертификата соответствия от 17.09.2020 г. № 19.

Дополнительная информация:

Действие сертификата соответствия не имеет территориальных ограничений.



Руководитель органа по сертификации

Эксперт

М.П.

Опарин В.А.

Середюк П.В.

Зарегистрировано в Реестре Системы «Евразийское качество» 17 сентября 2020 г.

Подтверждение действия сертификата соответствия:

25.09.2021 г.

М.П.

25.09.2022 г.

М.П.

25.09.2023 г.

М.П.

25.09.2024 г.

М.П.

Сертификат соответствия без отметки о подтверждении его действия недействителен

Испытательная лаборатория «Акцент».

Аттестат аккредитации №RU.ACK.ИЛ.732 от 06.03.2020 г.
187330, г. Отрадное, Кировский район, Ленинградской обл.,
Никольское шоссе, д.2, к.3, пом. 11-Н, оф. 1.

Тел. +7(921) 921-92-29, +7(921) 740-85-84

<http://accept-lab.ru/>

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Акцент»
Петров С.В.

Отчет испытаний

№21-20-3 от 31 августа 2020 г.

Наименование продукции: Керамический гранит;

Отбор образцов: Образцы отобраны и предоставлены на испытания представителем Заказчика по акту отбора б/№ от 02.07.2020;

Сведения о Заказчике: ИНН 6015006856, ООО «Евро-Керамика Печоры», 181502, Псковская область, Печоры, ул. Заводская, дом 1;

Сведения об испытываемых образцах: Керамический гранит – 10 шт., отобраны Заказчиком Псковская область, Печоры, ул. Заводская, дом 1, производственный цех;

Методики испытаний: ГОСТ 30108-94, ФР.1.38.2011.10712 Методика измерений удельной активности природных радионуклидов, цезия-137, стронция-90 в пробах объектов окружающей среды и продукции промышленных предприятий с применением спектрометра-радиометра гамма- и бета-излучений и гамма-спектрометра;

Условия проведения испытаний: Температура окружающей среды 21 °С; относительная влажность 56 %; атмосферное давление 769 мм рт.ст.;

Наименование СИ и ИО: Спектрометр-радиометр гамма и бета-излучений МКГБ-01, «РАДЭК», зав.№73, инв. № 041, свидетельство о поверке №210/0502-2020, до 22.03.2022; Шкаф сушильный ШС-80 МК СПУ, 2017г., зав. №30513, инв. № 046, аттестат №200793, до 25.02.2021; Весы электронные МК-32.2-А20, 2017г., зав. №S 216786, инв. № 005, свидетельство о поверке №0107-2020, до 25.02.2021;

Подготовка проб: дробление, рассев, сушка, герметизация, экспозиция 15 суток

Результаты измерений спектрометром-радиометром МКГБ-01:

№	Маркировка проб	Удельная активность ЕРН, Бк/кг			Удельная эффективная активность ЕРН, Аэфф±Δ, Бк/кг
		Ra-226	Th-232	K-40	
1	2	3	4	5	6
1	№1	48±5,1	50,8±4,8	234±23,2	135±8
2	№2	40,9±5,5	57±5,5	229±24,3	136±9
3	№3	40,5±4,9	52,9±5	227±23	130±8
4	№4	44,2±4,9	51,9±4,9	220±21,9	131±8
5	№5	45,8±6,1	50,7±5	216±23,9	131±9

Результат измерений, обработанный в соответствии с ГОСТ 30108-94:

- Удельная эффективная активность ЕРН Аэфф±Δ: **Аэфф=132±14 Бк/кг.**

Заключение: Испытанный материал проб – «Керамический гранит» по удельной эффективной активности естественных радионуклидов, согласно ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов» относится к Классу I.

Результаты испытаний распространяются только на пробы, подвергнутые испытанию.

Начальник Испытательной лаборатории _____ Середюк П.В.

ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА!

Приложение Д
Форма протокола сертификационных испытаний продукции
Система добровольной сертификации
«Евразийское качество»

Испытательная лаборатория

Испытательный центр «АКЦЕПТ»

(наименование испытательной лаборатории (центра))

ООО «Акцепт»

(наименование юридического лица)

Свидетельство участника Системы
«Евразийское качество» №

RU.ACK.L.046

Действительно до

243/12/2023

ПРОТОКОЛ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ № 19

« 17 » сентября 2020 г.

Основание для проведения испытаний

Решение №19 от 09.07.20 г.

(№, дата решения по заявлению на проведение сертификации,

Сертификационный центр «АКЦЕПТ», договор 21-20 от 19.06.2020

наименование органа по сертификации; №, дата договора на проведение сертификационных испытаний)

Наименование продукции

Керамический гранит

Код продукции и наименование классификатора

ОКПД 2 23.31.10.120

Изготовитель продукции
(объекта сертификации)

ООО «Евро-Керамика Печоры»

Сведения об испытанных образцах

Образцы 105 шт.

Регистрационные данные испытательной лаборатории (центра)

RU.ACK.L.046 23.12.2023 г

Методика испытания

ГОСТ 30108-94, ГОСТ 27180-2019

Дата испытания

09 июля – 17 сентября 2020 г.

Результаты сертификационных испытаний приведены в прилагаемых приложениях

№1 на трех листах, №2 на трех листах, №3 на трех листах

(номера приложений и количество листов в них)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Керамический гранит соответствует

(продукция соответствует или не соответствует требованиям нормативного документа,

ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия»

на соответствие которому проводились сертификационные испытания)

Руководитель испытательной
лаборатории (центра)

М.П.

(подпись)

Середюк П.В.

(Фамилия И.О.)

Приложение № 1 к протоколу сертификационных
испытаний № 19 от « 17 » сентября 2020 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

Керамический гранит (неглазурованный)

(наименование продукции)

ООО «Евро-Керамика Печоры»

(наименование заявителя)

Испытательный центр «АКЦЕПТ»

(наименование испытательной лаборатории (центра))

Дата изготовления продукции

« » июнь 2020 г.

Дата проведения испытаний

« 17 » сентября 2020 г.

Номер партии

б/н

Маркировка образца

«10GCR0006M» сорт 1

№ п/п	Измеряемый показатель испытываемой продукции	Единица измере ния	Требования к испытываемой продукции		Наименование нормативной документации на испытание (раздел, пункт)	Результаты испытаний (значение показателя)	Соответствует (не соответствует) требованиям документов, на которые проводится сертификация
			наименование документа (раздел, пункт)	нормативное значение показателя			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Длина и ширина:	%/мм.	ГОСТ 13996-2019, п. 5	±0,6%±2,0 мм.	ГОСТ 27180- 2019, п.5	-0,1%	соответствует
	предельно допустимое отклонение среднего размера от рабочего размера						
	Толщина:						
2	предельно допустимое отклонение средней толщины от рабочего размера	%/мм.	ГОСТ 13996-2019, п. 5	±5,0%±0,5 мм.	ГОСТ 27180- 2019, п.5	+5,0%	соответствует
3	Прямолинейность граней:						
	предельно допустимое отклонение относительно рабочего размера			±0,5%±1,5 мм.			
	Косоугольность		ГОСТ 13996-2019, п. 5				
4	предельно допустимое отклонение относительно рабочего размера	%/мм.	ГОСТ 13996-2019, п. 5	±0,5%±2,0 мм.	ГОСТ 27180- 2019, п.5	+0,25	соответствует

5	Кривизна лицевой поверхности:						
	выпуклость/вогнутость по центру относительно диагонали						
	выпуклость/вогнутость граней относительно рабочего размера	%/мм.	ГОСТ 13996-2019, п. 5	±0,5%/±2,0 мм.	ГОСТ 27180-2019, п.5	+0,16	соответствует
	коробление относительно диагонали			±0,5%/±2,0 мм.		+0,08	
6	Качество лицевой поверхности	%	ГОСТ 13996-2019, п. 5	не менее 95% плиток без видимых дефектов	ГОСТ 27180-2019, п.5	видимые дефекты отсутствуют	соответствует
7	Водопоглощение	%	ГОСТ 13996-2019, п. 6	≤0,5 максимальное отдельное значение 0,6	ГОСТ 27180-2019, п.6	0,17	соответствует
8	Предел прочности при изгибе	МПа	ГОСТ 13996-2019, п. 6	не менее 35	ГОСТ 27180-2019, п.7	46,4	соответствует
9	Устойчивость к образованию пятен	класс	ГОСТ 13996-2019, п. 6	по заявлению производителя	ГОСТ 27180-2019, п.15	Очистка - способ А. Класс 5.	соответствует
10	Химическая стойкость:						
	устойчивость к кислотам и щелочам						
	низкой концентрации						
	устойчивость к бытовым химикатам и добавкам для водоподготовки бассейнов	класс-	ГОСТ 13996-2019, п. 6	А, В, С	ГОСТ 27180-2019, п.12	УА	соответствует
11	Разрушающая нагрузка	Н	ГОСТ 13996-2019, п. 6	не менее 1300	ГОСТ 27180-2019, п.7	2603	соответствует
12	Морозостойкость	цикл	ГОСТ 13996-2019, п. 6	не менее 100	ГОСТ 27180-2019, п.11	100	соответствует
13	Износостойкость потеря массы на единицу площади по корунду	г/см ²	ГОСТ 13996-2019, п. 6	0,5	ГОСТ 27180-2019, п.9	0,13	соответствует

Приложение № 2 к протоколу сертификационных испытаний № 19 от « 17 » сентября 2020 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

Керамический гранит (глазурованный)

ООО «Евро-Керамика Печоры»

(наименование заявителя)

Испытательный центр «АКЦЕНТ»

(Наименование испытательной лаборатории (центра))

Дата изготовления продукции

Дата изготовления продукции	«	»	апрель	2020	г.
Дата проведения испытаний	«	17	»	сентября	2020
					г.

Номер партии

Маркировка образца
«11GCRGAL0008» сорт 1

№ п/п	Измеряемый показатель испытываемой продукции	Единица измерения	Требования к испытываемой продукции		Наименование нормативной документации на испытание (раздел, пункт)	Результаты испытаний (значение показателя)	Соответствует (не соответствует) требованиям документов, на которые проводится сертификация
			наименование документа (раздел, пункт)	нормативное значение показателя			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Длина и ширина:		ГОСТ 13996-2019, п. 5	$\pm 0,6\% \pm 2,0$ мм.	ГОСТ 27180- 2019, п. 5	-0,1%	соответствует
	предельно допустимое отклонение среднего размера от рабочего размера						
	Толщина:						
2	предельно допустимое отклонение средней толщины от рабочего размера	%/мм.		$\pm 5,0\% \pm 0,5$ мм.		+5,0%	соответствует
3	Прямолинейность граней:		ГОСТ 13996-2019, п. 5	$\pm 0,5\% \pm 1,5$ мм.	ГОСТ 27180- 2019, п. 5	+0,13	соответствует
	предельно допустимое отклонение относительно рабочего размера						
	Косоугольность						
4	предельно допустимое отклонение относительно рабочего размера	%/мм.		$\pm 0,5\% \pm 2,0$ мм.		+0,25	соответствует

5	Кривизна лицевой поверхности:	%/мм.	ГОСТ 13996-2019, п. 5		ГОСТ 27180-2019, п.5		соответствует
	выгнутость/вогнутость по центру относительно диагонали						
	выпуклость/вогнутость граней относительно рабочего размера						
	коробление относительно диагонали						
6	Качество лицевой поверхности	%	ГОСТ 13996-2019, п. 5	не менее 95% плиток без видимых дефектов	ГОСТ 27180-2019, п.5	видимые дефекты отсутствуют	соответствует
7	Водопоглощение	%	ГОСТ 13996-2019, п. 6	$\leq 0,5$ максимальное отдельное значение 0,6	ГОСТ 27180-2019, п.6	0,17	соответствует
8	Предел прочности при изгибе	МПа	ГОСТ 13996-2019, п. 6	не менее 35 минимальное отдельное значение 32	ГОСТ 27180-2019, п.7	43,5	соответствует
9	Термическая стойкость глазури	°С	ГОСТ 13996-2019, п. 6	125	ГОСТ 27180-2019, п.10.2	глазурь термически стойкая повреждений нет	соответствует
10	Устойчивость к образованию пятен	класс	ГОСТ 13996-2019, п. 6	по заявлению производителя	ГОСТ 27180-2019, п.15	Очистка - способ А. Класс 5.	соответствует
11	Химическая стойкость:	класс-	ГОСТ 13996-2019, п. 6		ГОСТ 27180-2019, п.12	ГА	соответствует
	устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации						
	устойчивость к бытовым химикатам и добавкам для водоподготовки бассейнов						
12	Разрушающая нагрузка	Н	ГОСТ 13996-2019, п. 6	не менее 1300	ГОСТ 27180-2019, п.7	2603	соответствует
13	Морозостойкость	цикл	ГОСТ 13996-2019, п. 6	не менее 100	ГОСТ 27180-2019, п.11	100	соответствует
14	Износостойкость	класс	ГОСТ 13996-2019, п. 6	1-5	ГОСТ 27180-2019, п.9	5	соответствует

15	Сопротивление скольжению	°	ГОСТ 13996-2019, п. 6	по требованию заказчика	ГОСТ 27180- 2019, п. 14	16,7/R10	соответствует
16	Удельная эффективная активность ЕРН Аэфф±Δ:	Бк/кг	ГОСТ 13996-2019, п. 6	до 370	ГОСТ 30108-94	132±14	соответствует

Общее заключение:

Испытанные образцы «Керамический гранит (глазурованный)» соответствует требованиям ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия»

Группа изделий В1а – «с низким водопоглощением»

Класс стойкости к образованию пятен – «очень высокий»;

Класс химической стойкости – «видимые изменения отсутствуют»;

Класс «Класс износостойкости глазурованных плиток для покрытия полов – «очень высокий». Для напольных покрытий помещений с определенным количеством абразивных загрязнений, с интенсивной ходьбой в течение продолжительного времени»;


Область применения – «плитки керамические Для:

- покрытия полов в помещениях жилых, общественных и промышленных зданий;
- покрытия полов в лоджиях и на балконах, на открытых террасах;
- облицовки покоей зданий и сооружений.

(должность ответственного за проведение испытаний)

(должность представителя органа по сертификации)*

(должность представителя Центрального органа Системы «Евразийское качество»)*


(подпись)

Сердюк П.В.
(Фамилия И.О.)

(подпись)

(Фамилия И.О.)

(подпись)

(Фамилия И.О.)

* Если по «Порядку сертификации продукции в Системе «Евразийское качество» требуется присутствие представителей Центрального органа Системы «Евразийское качество» и органа по сертификации, то результаты сертификационных испытаний подписываются экспертом по сертификации и представителем Центрального органа Системы «Евразийское качество».

Приложение № 3 к протоколу сертификационных испытаний № 19 от « 19 » сентября 2020 г.

ООО «Евро-Керамика Печоры»

Испытательный центр «АКЦЕНТ»

(наименование испытательной лаборатории (центра))

Дата изготовления продукции « _____ » июль 2020 г.

Дата проведения испытаний « 17 » сентября 2020 г.

Номер партии	б/н
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Маркировка образца
«10GCRP0006» сорт 1

№ п/п	Измеряемый показатель испытываемой продукции	Единица измерения	Требования к испытываемой продукции		Наименование нормативной документации на испытание (раздел, пункт)	Результаты испытаний (значение показателя)	Соответствует (не соответствует) требованиям документов, на которых проводится сертификация
			наименование документа (раздел, пункт)	нормативное значение показателя			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Длина и ширина:	% / мм.	ГОСТ 13996-2019, п. 5	$\pm 0,6\% \pm 2,0$ мм.	ГОСТ 27180-2019, п. 5	-0,1%	соответствует
	предельно допустимое отклонение среднего размера от рабочего размера						
	Толщина:						
2	предельно допустимое отклонение средней толщины от рабочего размера			$\pm 5,0\% \pm 0,5$ мм.		+5,0%	соответствует
3	Примоголинейность граней:	% / мм.	ГОСТ 13996-2019, п. 5	$\pm 0,5\% \pm 1,5$ мм.	ГОСТ 27180-2019, п. 5	+0,13	соответствует
	предельно допустимое отклонение относительно рабочего размера						
	Косоугольность						
4	предельно допустимое отклонение относительно рабочего размера			$\pm 0,5\% \pm 2,0$ мм.		+0,25	соответствует

5	Кривизна лицевой поверхности:	%мм.	ГОСТ 13996-2019, п. 5		ГОСТ 27180-2019, п.5		соответствует
	выгнутость/вогнутость по центру относительно диагонали			±0,5%/±2,0 мм.		+0,16	
	выгнутость/вогнутость граней относительно рабочего размера			±0,5%/±2,0 мм.		+0,08	
	коробление относительно диагонали			±0,5%/±2,0 мм.		-0,13	
6	Качество лицевой поверхности	%	ГОСТ 13996-2019, п. 5	не менее 95% плиток без видимых дефектов	ГОСТ 27180-2019, п.5	видимые дефекты отсутствуют	соответствует
7	Водопоглощение	%	ГОСТ 13996-2019, п. 6	≤0,5 максимальное отдельное значение 0,6	ГОСТ 27180-2019, п.6	0,17	соответствует
8	Предел прочности при изгибе	МПа	ГОСТ 13996-2019, п. 6	не менее 35	ГОСТ 27180-2019, п.7	47,1	соответствует
9	Устойчивость к образованию пятен	класс	ГОСТ 13996-2019, п. 6	минимальное отдельное значение 32 по заявлению производителя	ГОСТ 27180-2019, п.15	пятно не удалено класс 1.	соответствует
10	Химическая стойкость:	класс-	ГОСТ 13996-2019, п. 6		ГОСТ 27180-2019, п.12		соответствует
	устойчивость к кислотам и щелочам			A, B, C		УНС	
	устойчивость к бытовым химикатам и добавкам для водоподготовки бассейнов			A, B		УА	
11	Разрушающая нагрузка	Н	ГОСТ 13996-2019, п. 6	не менее 1300	ГОСТ 27180-2019, п.7	2603	соответствует
12	Морозостойкость	цикл	ГОСТ 13996-2019, п. 6	не менее 100	ГОСТ 27180-2019, п.11	100	соответствует
13	Износостойкость потери массы на единицу площади по корунду	г/см ²	ГОСТ 13996-2019, п. 6	0,5	ГОСТ 27180-2019, п.9	0,11	соответствует

14	Сопротивление скольжению	°	ГОСТ 13996-2019, п. 6	по требованию заказчика	ГОСТ 27180- 2019, п.14	14,9/R10	соответствует
15	Удельная эффективная активность ЕРН Аэфф±Δ:	Бк/кг	ГОСТ 13996-2019, п. 6	до 370	ГОСТ 30108-94	132±14	соответствует

Общее заключение:

Испытанные образцы «Керамический гранит (полированный)» соответствует требованиям ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия».

Группа изделий В1а – «с низким водопоглощением»

Класс стойкости к образованию пятен – «низкий»;

Класс химической стойкости – «видимые изменения отсутствуют» в части устойчивости к бытовым химикатам и добавкам для водоподготовки бассейнов; «видимые изменения лицевой поверхности» в части устойчивости к кислотам и щелочам низкой концентрации;

Область применения – «плитки керамические для:

- организации систем навесных фасадов;
- покрытия полов в помещениях жилых, общественных и промышленных зданий;
- покрытия полов в лоджиях и на балконах, на открытых террасах;
- облицовки наружных стен и цоколей зданий и сооружений.

(должность ответственного за проведение испытаний)

(должность представителя органа по сертификации)*

(должность представителя Центрального органа Системы «Евразийское качество»)*

Середюк П.В.
(подпись)
(Фамилия И.О.)

(подпись)
(Фамилия И.О.)

(подпись)
(Фамилия И.О.)

* Если по «Порядку сертификации продукции в Системе «Евразийское качество» требуется присутствие представителей Центрального органа Системы «Евразийское качество» и органа по сертификации, то результаты сертификационных испытаний подписываются экспертом по сертификации и представителем Центрального органа Системы «Евразийское качество».

**Система добровольной сертификации
«Евразийское качество»**

Орган по сертификации _____

Сертификационный центр «АКЦЕПТ»

(наименование органа по сертификации)

ООО «АКЦЕПТ»

(наименование юридического лица)

РЕШЕНИЕ № 19

по заявлению на проведение сертификации продукции

г. Отрадное

« 09 » 07 2020 г.

Рассмотрев заявление _____

ООО «Евро-Керамика Печоры», ИНН 6015006856

(наименование, ИНН заявителя)

181502, Псковская область, Печоры, ул. Заводская, дом 1

(юридический адрес)

181502, Псковская область, Печоры, ул. Заводская, дом 1

(фактический адрес)

на сертификацию _____

Керамический гранит ОКПД 2-23.31.10.120

(наименование объекта сертификации, код и наименование классификатора)

производимой _____

ООО «Евро-Керамика Печоры», 181502, Псковская область, Печоры, ул. Заводская, дом 1

(наименование изготовителя, фактический адрес)

орган по сертификации в соответствии с «Порядком сертификации продукции в Системе «Евразийское качество» решил:

- | | | | |
|--|---|--|----------------------------|
| 1. Принять схему сертификации | - | 2 | (номер схемы сертификации) |
| 2. Сертификацию провести на соответствие | - | ГОСТ 13996-2019 “Плитки керамические. Общие технические условия” | |
| | | (наименование документов, разделов, пунктов) | |
| 3. Сертификационные испытания провести в испытательной лаборатории (центре): | | | |
| 3.1. Являющейся участником Системы «Евразийское качество» | - | Испытательный центр АКЦЕПТ | |
| | | (наименование) | |
| | | RU.ASK.L.046 23.12.2023 г | |
| | | (номер и дата выдачи Свидетельства участника Системы «Евразийское качество») | |
| 3.2. Не являющейся участником Системы «Евразийское качество» | - | (наименование лаборатории) | |
| | | (наименование лица, в составе которого создана лаборатория) | |
| 4. Сертификацию системы качества провести в органе по сертификации систем качества | - | | |

5. Признать сертификат соответствия на систему качества заявителя, выданного органом по сертификации, не являющимся участником Системы «Евразийское качество»

(наименование)

(номер и дата выдачи Свидетельства участника Системы «Евразийское качество»)

(наименование органа по сертификации систем качества)

(номер и срок действия аттестата аккредитации, кем выдан)

Приложение: Отчет по проверке компетентности испытательной лаборатории (центра), указанной в пункте 3.2 настоящего Решения.

Руководитель органа по сертификации

М.П.


(подпись)

Опарин В.А.
(Фамилия И.О.)

« 09 » 07 2020 г.

Согласовано:

Центральный орган Системы «Евразийское качество»

М.П.

(подпись)

(Фамилия И.О.)

« _____ » _____ г.

Согласовано:

Руководитель заявителя

М.П.

(подпись)

Иванов В.В.
(Фамилия И.О.)

« 09 » 07 2020 г.

Примечание. 1. Согласование Центральным органом Системы «Евразийское качество» осуществляется при принятии решений по п.п. 3.2 и 5.

Общество с ограниченной ответственностью «Евро-Керамика Печоры»

ООО «Евро-Керамика Печоры»

181500, Псковская обл., г. Печоры, ул. Заводская, д.1

ОГРН-1136032000026

ИНН 6015006856/КПП 601501001

Р/с №40702810232380002829

в ОО «Псковский» Филиала «Санкт-Петербургский»

АО «Альфа-Банк»

К/с № 30101810600000000786

БИК 044030786

№ _____

На. № _____ от _____

Руководителю

Сертификационного центра «АКЦЕПТ»

(наименование органа по сертификации)

Заявление на проведение сертификации продукции в Системе «Евразийское качество»

ООО «Евро-Керамика Печоры», ИНН 6015006856

(наименование, ИНН заявителя)

Юридический адрес 181502, Псковская область, Печоры, ул. Заводская, дом 1

Фактический адрес 181502, Псковская область, Печоры, ул. Заводская, дом 1

Телефон 8(81148)2-72-21 Факс _____ Адрес электронной почты: 23845@mail.ru

Банковские реквизиты р/сч 407028105000000004280,
в Филиале ЭКСИ-Банк (АО) Псковский, к/с 30101810400000000722,
БИК 045805722

просит провести сертификацию продукции: Керамический гранит
(наименование, прилагается)

на соответствие ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия»

(обозначение и наименование документа на соответствие которому предлагается осуществить сертификацию)

Заявитель обязуется выполнять правила сертификации в системе «Евразийское качество».

Дополнительные сведения: сертификации подлежит продукция, выпускаемая серийно.

«19» июня 2020 г.

Генеральный директор
(наименование должности заявителя)



(подпись)

Иванов В.В.
(Фамилия И.О.)

Приложение А (продолжение)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Заявлению на проведение сертификации продукции
в Системе «Евразийское качество»

№№ п/п	Наименование объектов сертификации	Сокращенное наименование классификатора	Код по классификатору	Обозначение и наименование документа, на соответствие которого предлагается осуществить сертификацию
1	Керамический гранит	ОКПД 2	23.31.10.120	ГОСТ 13996-2019 "Плитки керамические. Общие технические условия"

Генеральный директор

(наименование должности заявителя)



(подпись)

«19» июня 2020 г.

Иванов В.В.
(Фамилия И.О.)

Система добровольной сертификации
«Евразийское качество»

А К Т
ОТБОРА

Керамический гранит
(образцов продукции, единицы продукции)

гор. Печоры

« 02 » 07 2020 г.

Наименование и адрес заявителя ООО «Евро-Керамика Печоры»
181502, Псковская область, Печоры, ул. Заводская, дом 1

Наименование и адрес изготовителя ООО «Евро-Керамика Печоры»
181502, Псковская область, Печоры, ул. Заводская, дом 1

Место отбора 181502, Псковская область, Печоры, ул. Заводская, дом 1,
(наименование и адрес организации, где производился отбор,
производственный цех.

Состав комиссии наименование помещения (склад, цех, площадка и т.п.)
ООО «Акцепт», нач. ИЦ Акцепт Середюк П.В.; ООО «Евро-Керамика Печоры»»
Начальник производства ГРЕС Савина И.Н.,
(Фамилия И.О., место работы и должность каждого члена комиссии)

Наименование продукции зам. нач. по технологии ГРЕС Тамм Л.И.
Керамический гранит неглазурованный «10GCR0006М» сорт 1,
Керамический гранит глазурованный «11GCRGAL0008» сорт 1,
Керамический гранит полированный «10GCRP0006» сорт 1,

Единица измерений М²

Размер партии 2400 м², 2300 м², 1100 м²

Состояние упаковки партии Поддон, термопакет

Состояние маркировки партии В соответствии с п.6.4 ГОСТ “13996-2019 Плитки
керамические. Общие технические условия”

Время изготовления 29.06.2020, 02.07.2020, 17.04.2020
(год, месяц)

образцы продукции отобраны в соответствии
(образец продукции, единица продукции)
с требованиями п.7 ГОСТ “13996-2019 Плитки керамические. Общие технические условия”
(наименование и обозначение документа)

Сведения об отобранных образцах: образцы отобраны в 1 (один) поддон, упакованы в коробки
(образцах продукции, единицы продукции)
общим количеством 130 ед.
(количество, масса, упаковочные единицы)

(для испытаний) 105 ед.

(для контрольных образцов) 25 ед.

Цель отбора: сертификационные испытания продукции по заявленным показателям
ГОСТ “13996-2019 Плитки керамические. Общие
в соответствии с требованиями технические условия”

(наименование документов с указанием разделов, пунктов документа)

Председатель
Комиссии


(подпись)


Середюк П.В.
(Фамилия И.О.)

Члены комиссии:


(подпись)

Савина И.Н.
(Фамилия И.О.)

Представитель от изготовителя


(подпись)

Тамм Л.И.

(Фамилия И.О.)

Представитель
от заявителя

(подпись)

(Фамилия И.О.)